

Приемка малярных работ. Краска

Настоящий стандарт определяет правила и порядок приемки малярных работ.

Приёмка осуществляется при освещении, предусмотренном проектом (только в том случае, когда оно смонтировано до начала малярных работ) с расстояния не менее 1-го метра от принимаемой поверхности для жилых и общественных помещений и не менее 2-х метров от принимаемой поверхности для подсобных и технических помещений.

Если до начала малярных работ проектное освещение не было установлено, то для приемки устанавливается осветительный прибор, который ставится на расстоянии 30 см от принимающего с тем же удалением от стены. Источник света при этом находится на уровне глаз.

Характеристики источника света:

Световой поток не менее 1200 лм (lm) Люмен

Индекс цветопередачи (CRI) – не менее 90

Цветовая температура - 4100 - 5500К (градусы Кельвина)

Угол рассеивания не менее 120 градусов

В случае, когда габариты помещения не позволяют отойти от принимаемой поверхности на требуемое расстояние, приемка осуществляется с максимально возможным удалением от принимаемой поверхности.

Малярные работы проводят по основаниям, соответствующим требованиям таблицы 7.4. СП 71.13330.2017 Требования к категории поверхности - согласно таблице 7.5. СП 71.13330.2017

Приемка малярных работ осуществляется сплошным визуальным осмотром с учетом требований к окрашенным поверхностям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1. Требования к качеству выполненных малярных работ для поверхностей, окрашенных вододисперсионными составами.

Технические требования	Допустимые отклонения
Отличия по цвету	В пределах одного тона по каталогу (палитре)
Полосы, пятна, подтеки, брызги	Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре
Меление поверхности	Не допускается
Исправления, выделяющиеся на общем фоне	Должны быть незаметны при сплошном визуальном осмотре

В местах сопряжений поверхностей, окрашенных в различные цвета, искривления линии окраски не допускаются.

Шероховатость и шагреня, допустимая для окрашенной поверхности, устанавливается путем согласования выкраса или принимается на усмотрения производителя малярных работ.